



RITOCCHI ALL'ASFALTO

1: le crepe si livellano con un prodotto bituminoso pronto all'uso da applicare un po' in abbondanza con una cazzuola.

2: avvalendosi di uno spessore piano si batte energicamente per livellare la superficie compattando il materiale.

3: si cosparge la zona ripristinata con sabbia asciutta per favorire la compattazione della superficie, subito calpestabile.



WIMBLEDON DIETRO CA SA

Con un prodotto utilizzato per i campi da gioco si può pitturare l'asfalto ed integrarlo meglio con il verde circostante

Rispetto ad una bella pavimentazione, un'area asfaltata nelle immediate vicinanze di casa non brilla certo per estetica, anche se risolve egregiamente i problemi di carrabilità e passaggio pedonale soprattutto quando, nei periodi di pioggia e neve, si possono creare pozze di fango ed acqua.

▼ Per rimediare all'impatto estetico non favorevole dell'asfalto, evitandone lo smantellamento, si può fare ricorso alle

pitture utilizzate per le pavimentazioni sportive quali campi da tennis o da pallavolo e piste ciclabili nei parchi, adatte anche per le coperture in cemento.

NON È UN PRATO, MA...

Oltre a migliorare l'impatto visivo, questi prodotti svolgono un'efficace protezione: resistono ai lavaggi e facilitano la manutenzione. Il prodotto che abbiamo utilizzato è mono-

componente a base acrilica, assolutamente atossico, diluibile con acqua.

▼ Se la superficie presenta solchi, affossamenti localizzati o parti mancanti di non grave entità, si può intervenire applicando "pezze" con un conglomerante a freddo, reperibile presso i magazzini edili, composto da graniglie e leganti bituminosi, eliminando prima eventuali parti in fase di distacco. La superficie deve essere poi

ripulita da polvere o detriti o totalmente sgrassata; di grande aiuto, se l'area è estesa, disporre di un'idropulitrice.

▼ Per superfici assorbenti può rivelarsi necessaria l'applicazione di una mano di fondo impregnante specifico, miscelabile con acqua in rapporto 1:3 per ottenere una soluzione plastica che rende circa 25 m² per litro di prodotto concentrato.

>>>

Una giornata non troppo calda, con assenza di vento e l'uso energico dell'idropulitrice sono le condizioni ideali per preparare la superficie, eliminando tracce di sporco e polvere. Se sono presenti macchie untuose derivanti dalla sosta di vetture bisogna intervenire con un prodotto sgrassante per non compromettere l'adesione della finitura colorata.



PRIMA



PRIMER E COLORE

1: il primer va diluito con acqua nelle proporzioni indicate, ha un elevato potere penetrante e forma uno strato di adesione ideale tra il supporto e la finitura, fissando parti deboli o sfoglianti.

2: la stesura si può fare a rullo o a pennello, lasciando poi trascorrere 6/12 ore prima di passare alla finitura. La successione dei tempi va calcolata con attenzione prima di intraprendere il lavoro.



La pittura **Wimbleton** può essere acquistata on line (www.bricoshop.it) in diversi colori; il fusto da 14 litri costa 90,00 euro. Il Fondo Base Road, in confezione da 1 litro, costa euro 10,80.

Per ridurre i tempi di essiccazione della pittura è bene approfittare di una giornata soleggiata, purché la superficie non sia eccessivamente calda; nel caso di applicazione con condizioni climatiche umide si corre il rischio di ottenere risultati scadenti, il prodotto potrebbe rimanere a lungo tenero e umido. In caso di pioggia inattesa la superficie va coperta con teli ed i tempi occorrenti per la calpestabilità si allungano.

Il rivestimento è disponibile in diversi colori: un fusto da 14 litri ha una resa di circa 100 m², pertanto può bastare (teoricamente) per applicarne due mani, indispensabili per un risultato accettabile, su 50 m² di pavimentazione.

▼ **La pittura ha un aspetto opaco**, può essere applicata a pennello, a rullo e a spruzzo. Il fondo isolante avanzato, preparato con acqua, può essere usato per la diluizione (20%), al posto della comune acqua (5-10%). Attenzione alle previsioni del tempo: la pittura applicata deve stare fuori pioggia per 72 ore, essicca al tatto in 6 ore ed è calpestabile dopo 48 ore. ■